

パレット強度試験(1トン用) エコパレット販売株式会社

試験品番 CE-1			数 値
曲げ強度試験	圧縮速度:10 mm/min 荷重1.25t ※積載荷重の1.25倍 温度:23±2℃ JIS 規格値 A 種: 1.5%以下 B 種: 5.0%以下		2.89% (26.0mm)
脚部圧縮試験	圧縮速度:10 mm/min 荷重1.1t ※積載荷重の1.1倍 温度:23±2℃ JIS 規格値 変形量4mm以下		0.46mm ※異常なし
下面デッキポート試験	圧縮速度:10 mm/min 荷重1.15t ※積載荷重の1.15倍 温度:23±2℃ JIS 規格値 A 種: 2.5%以下 B 種: 8.0%以下		4.81% (12.5mm)
落下衝撃試験	B部:3回落下 落下高さ:500mm 温度:23±2℃ JIS 規格値 対角線の長さの寸法 変化率:1%以下		0.0% ※異常なし