



遮熱性実験


人工気象室内で遮熱性の比較実験を実施。
実験シートを取り付けたテントで黒体マネキンを用い、その上から照明を当てて温度を比較。

室内温度：30℃ 湿度：70% 日射量：1000W/㎡



温度比較

輸入塩ビ防災シート(当社品)と本製品で囲った場合の黒体温度(マネキンの頭頂部温度)を比較すると約10℃の温度差 約7℃のWBGT値差が確認された。



※試験結果数値は測定値に基づく参考であり、効果を保証するものではありません。

規格

■シートタイプ

規格(m)	実寸法(m)	入数(枚)	ハトメピッチ(cm)
1.8×3.4	1.8×3.4	10	30
1.8×3.6	1.8×3.6	10	45
1.8×5.1	1.8×5.1	10	30
1.8×5.4	1.8×5.4	10	45
3.6×5.4	3.6×5.4	5	45
5.4×7.2	5.4×7.2	2	45
10.0×10.0	10.0×10.0	1	50

■クロスタイプ

規格(m)	実寸法(m)	入数(本)
1.83×50	1.83×50	1

Re VALUE + 対応製品
ブルーシート水平リサイクル

本製品はシートリサイクルの回収対象製品です。
回収された製品は再生原料化され、新たなシートの原料となります。